

MEZCLAS ASFÁLTICAS

CLASE: Producto final
REFERENCIA: Rodadura Metropolitana
ESPECIFICACIÓN: Metropolitana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RANGOS ESPECIFICADOS
Estabilidad	E – 748	> 680 Kg
Flujo	E – 748	Entre 2,5 -4 mm
Porcentaje de asfalto	E – 732	+/- 0,4 del contenido optimo de la formula de trabajo
Granulometría	E – 213	Franja granulométrica

FRANJA GRANULOMÉTRICA

PORCENTAJE DEL MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ

REFERENCIA	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 100	No. 200
Rodadura Metropolitana	100	85 - 100	75 - 100	55 - 75	40 - 55	20 - 30	10 - 18	4 - 8

REVISÓ:	APROBÓ:	VERSIÓN: 4
		FECHA: Octubre 2004
CARGO: Jefe de Control Calidad	CARGO: Director de Producción	TOTAL DE PÁGINAS: 1