

MEZCLAS ASFÁLTICAS

CLASE: Producto terminado
REFERENCIA: Base Asfáltica al 3%
 Base Asfáltica al 4%
ESPECIFICACIÓN: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO DE ENSAYO	RANGOS ESPECIFICADOS POR REFERENCIA	
		Al 3%	Al 4%
ENSAYO			
Porcentaje de Asfalto	E - 732	Entre 2.7% y 3.3%	Entre 3.7% y 4.3%
Granulometría	E - 213	Rango	

FRANJA GRANULOMÉTRICA

PORCENTAJE DEL MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ									
REFERENCIA	1 1/2"	1"	3/4"	No.4	No.8	No.10	No.40	No.80	No. 200
Base al 3%	100	95 - 100	60 - 80	25 - 45	15 - 35	---	3 - 20	---	0 - 5
Base al 3%	100	90 - 100	60 - 85	30 - 50	---	20 - 37	12 - 25	6 - 16	0 - 6

REVISÓ:	APROBÓ:	VERSIÓN: 2
		FECHA: Octubre 2004
CARGO: Jefe de Control Calidad	CARGO: Director de Producción	TOTAL DE PÁGINAS: 1