

MATERIALES PETREOS

CLASE: Producto final
REFERENCIA: RODADURA MDC - 2
ESPECIFICACIÓN: INVÍAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RANGOS ESPECIFICADOS
Estabilidad	E - 748	> 900 Kg
Flujo	E - 748	Entre 2 - 3.5 mm
Porcentaje de asfalto	E - 732	+/- 0.3% del contenido óptimo de la fórmula de trabajo
Granulometría	E - 213	Franja granulométrica
Vacíos con aire	E - 748	4-6%
Vacíos llenos de Asfalto	E - 748	65-75%
Vacíos mínimos en agregados minerales	E - 748	15%

FRANJA GRANULOMÉTRICA

PORCENTAJE DEL MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ

REFERENCIA	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
RODADURA MCD - 2	100	100 - 80	88 - 70	65 - 49	45 - 29	25 - 14	17 - 8	8 - 4

REVISÓ:	APROBÓ:	VERSIÓN: 3
		FECHA: Julio 2006
CARGO: Jefe de Control Calidad	CARGO: Jefe de Producción	TOTAL DE PÁGINAS: 1