

MATERIALES PÉTREOS

CLASE: Granular para vías **CODIGO:** 04-001
REFERENCIA: Base granular 1 ½”
ESPECIFICACIÓN: Metropolitana

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RANGOS ESPECIFICADOS
Límite Líquido	E – 125	< 25%
Indice de plasticidad	E – 126	< 4
Equivalente de arena	E – 133	> 30%
Porcentaje de Fracturación	E – 227	> 50%
Desgaste en la maquina de los Ángeles	E – 218, E – 219	< 45%
C.B.R	E – 148	> 80%
Solidez en sulfato de sodio	E – 213	< 15%
Índices de Forma: Alargamiento Aplanamiento	E – 230	< 30%
		< 35%
Granulometría	E – 213	Franja Granulométrica

FRANJA GRANULOMÉTRICA

MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ

Tamaño Máximo	1 ½”	1”	¾”	3/8”	No. 4	No.10	No.40	No.200
Tamaño 1 ½”	100 - 100	94 - 77	83 - 62	66 - 43	53 - 33	39 - 22	25 - 12	12 - 6

REVISÓ:	APROBÓ:	VERSIÓN: 5
		FECHA: Feb-2006
CARGO: Jefe de Control Calidad	CARGO: Jefe de Producción	TOTAL DE PÁGINAS: 1