

MATERIALES PETREOS

CLASE: Granular para vías **CODIGO:** 04-005
REFERENCIA: Subbase granular
ESPECIFICACIÓN: Metropolitana

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RANGOS ESPECIFICADOS
Límite líquido	E – 125	<25%
Indice de plasticidad	E – 126	<6
Abrasión	E – 218, E – 219	<50%
C.B.R	E – 148	>25
Granulometría	E – 213	Franja Granulométrica

FRANJA GRANULOMÉTRICA

MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ

Tamaño Nominal	3"	2"	1"	3/8"	No.4	No.10	No. 200
Tamaño máximo 3"	100 - 100	100 - 65	75 - 45	60 - 30	50 - 25	40 - 20	15 - 3

REVISÓ:	APROBÓ:	VERSIÓN: 2
		FECHA: Octubre 2004
CARGO: Jefe de Control Calidad	CARGO: Director de Producción	TOTAL DE PÁGINAS: 1