

MATERIALES PETREOS

CLASE: Granular para vías **CODIGO:** 04-002
REFERENCIA: Subbase Granular no Procesada
ESPECIFICACIÓN: Norma Interna

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RANGOS ESPECIFICADOS
Límite líquido	E – 125	<25%
Indice de plasticidad	E – 126	<6
Abrasión	E – 218, E – 219	<50%
C.B.R	E – 148	>25
Granulometría	E – 213	Franja Granulométrica

FRANJA GRANULOMÉTRICA

MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ

Tamaño Máximo	6"	5"	4"	3"	2"	1"	3/8"	No.4	No.100	No.200
Tamaño 6"	100	100-80	100-72	100-55	100-55	75-45	60-30	50-25	40-20	15-3

REVISÓ:	APROBÓ:	VERSIÓN: 1
		FECHA: mayo 2005
CARGO: Jefe de Control Calidad	CARGO: Jefe de Producción	TOTAL DE PÁGINAS: 1