

MATERIALES PETREOS

CLASE: Agregado Fino **CÓDIGO:** 03-005
REFERENCIA: Arena Fina para Revoque
ESPECIFICACIÓN: Norma Interna

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RANGOS ESPECIFICADOS	VALOR TIPICO
Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables	NTC 589	<3%	0
Material que pasa por tamiz 200	NTC 78	<10%	7%
Módulo de Finura	NTC 77	1.2 – 1.6	1.4
Solidez Sulfato Sodio y Sulfato de Magnesio	NTC 126	<10% - <15%	Sulfato de Sodio 3.6%
Granulometría	NTC 77	Ver Franja Granulométrica	Franja
Partículas Livianas (Carbón y Lignitos)	NTC 130	<0.5	0
Reactividad Potencial Álcali-Sílice	NTC 175	No dañino	No dañino
Equivalente de arena	INV E-133	>30	35
Absorción	INV E-222	Reportar	1.16
Peso específico aparente	INV E-222	Reportar	2.729
Masa Unitaria Suelta (Kg/m ³)	INV E-217	Reportar	1310

FRANJA GRANULOMÉTRICA

REFERENCIA	No. 4	No. 8	No. 16	No. 30	No. 50	No. 100	No. 200
Arena Revoque	100 - 100	90 - 100	80 - 100	65 - 95	40 - 70	10 - 40	0 - 10

REVISÓ:	APROBÓ:	VERSIÓN: 1
		FECHA: Diciembre 2007
CARGO: Jefe Control Calidad	CARGO: Jefe de Producción	TOTAL DE PÁGINAS: 1